

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № LPD/K-080626/04
от «15» июня 2026 г.

Количество страниц 3
Страница 1

Основание для проведения испытания, номер, дата документа	«Заявка на проведение испытаний от «08» июня 2026 года Акт отбора образцов (проб): № С-20260601-006 от 05.06.2026 НАПРАВЛЕНИЕ образцов на испытание № С-20260601-006 от 05.06.2026		
Заявитель (адрес)	Общества с ограниченной ответственностью "Сапат-Тест", Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, р-н Первомайский, ул. Ахунбаева И., д. 165, неж. пом.7; место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, г. Бишкек, р-н Первомайский, ул. Ахунбаева И., д. 165, неж. пом.7; телефон: +996 506 363 676 Адрес электронной почты: sapat-test@mail.ru		
Наименование продукции (данные по маркировке)	Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6109100000 Изделия бельевые трикотажные первого слоя для взрослых, из пряжи из синтетических нитей, с маркировкой «ИП ДОГАДИН НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ»: фуфайка (футболка) с длинным рукавом модель «лонгслив» мужская, цвет: бежевый		
Количество образцов	5 шт		
Дата изготовления	04.2026 г.	срок годности	н/о
Изготовитель	ИП Догадин Никита Михайлович	Страна	Россия
Дата поступления в ИЛ	08.06.2026 г.		
Дата начала испытания	09.06.2026 г.		
Дата окончания испытания	15.06.2026 г.		
Обозначение НД на продукцию	ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"		
Вид испытаний	Контрольные		
Условия окружающей среды	Температура, °С	24,0-24,2	Влажность, % 63-64 Атмосферное давление, мм. рт. ст. 683-685

Наименование показателей единицы измерений	НД на методы испытаний	Нормы по НД	Фактический результат
1	2	3	4
Маркировка	Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утв. Реш. КТС № 876 от 09.12.2011 г.	ТР ТС 017/2011 ст.9 п.1, ст.9 п.2, ст.9 п.3 Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия или листок-вкладыш к продукции. -Наименование продукции -Наименование страны-изготовителя -Юридический адрес <u>изготовителя</u> или продавца или уполномоченного изготовителем лица -Наименование <u>изготовителя</u> или продавца или уполномоченного изготовителем лица -Размер изделия	Маркировка достоверна, читаема и доступна для осмотра и идентификации. Маркировка нанесена на этикетку, прикреплена к изделию. фуфайка (футболка) с длинным рукавом модель «лонгслив» мужская Россия 109386, Россия, город Москва, проезд Спортивный, дом 4Б ИП Догадин Никита Михайлович 50 Обхват груди: 100 см. Обхват талии: 92 см

1	2	3	4
		-Состав сырья -Товарный знак (при наличии) -Дата изготовления -Срок хранения -Вид и массовую долю натурального и химического сырья -Символы по уходу за изделием -Инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости). Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства -члена ТС, на территории которого данное изделие производится и реализуется потребителю.	75% полиэстер, 25% спандекс имеется 04.2026 г. не ограничен 75% полиэстер, 25% спандекс Графически обозначены Отсутствует Маркировка и информация представлена на русском и государственном языке
Соответствие процентного состава (содержания) сырья, указанного в маркировке, %	ГОСТ ISO 1833-11-2011	<u>ТР ТС 017/2011 ст.9 п. 2</u> 75 ± 5 25 ± 5	75% полиэстер, 25% спандекс
Индекс токсичности, % - водной среде	ГОСТ 32075-2013 п. 6	<u>ТР ТС 017/2011 ст.4 п. 2</u> 70-120	90
- воздушной среде:	МР № 29ФЦ/2688-2003 п. 8	80-120	102
Интенсивность запаха, балл, не более	Инструкция № 1.1.10-12-96-2005 п. 24	<u>ТР ТС 017/2011 ст. 4 п.3</u> 2	1
Гигроскопичность, %, не менее	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811- 81) п.3	<u>ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3 Приложение 2</u> 6	7,1
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более	СанПин 9-29.7-95	<u>ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3 Приложение 2</u> 15	3,2
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее	ГОСТ 12088-77 п. 4	<u>ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3 Приложение 2</u> 70	85
Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более	ГОСТ 25617-2014 п. 18	<u>ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3 Приложение 2</u> 75	9,3
Выделение вредных химических веществ в зависимости от химического состава материала в водной среде, мг/дм ³ , не более Полиэфирные: -диметилтерефталат -ацетальдегид	МУК 4.1.745-99 МР № 01.024-07 п.9	<u>ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3 Приложение 3</u> 1,50 0,20	не обнаружен не обнаружен

1	2	3	4
Выделение вредных химических веществ в зависимости от химического состава материала в водной среде, мг/дм ³ , не более Полиуретановые - этиленгликоль - ацетальдегид - бензол - толуол	Инструкция № 880-71 МР № 01.024-07 п.9 МР № 01.024-07 п.9 МР № 01.024-2007 п.9	ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3 Приложение 3 1,00 0,20 0,01 0,50	 не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен
Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя) водная среда, мг/дм ³ , не более - мышьяк - свинец - хром - кобальт - медь - никель	ПНД Ф 14.1:2.4.140-98 ПНД Ф 14.1:2.4.140-98 ПНД Ф 14.1:2.4.140-98 ПНД Ф 14.1:2.4.140-98 ПНД Ф 14.1:2.4.140-98 ПНД Ф 14.1:2.4.140-98	ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3 Приложение 3 1,0 1,0 2,0 4,0 50,0 4,0	 не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен
Количество летучих химических вредных веществ в воздушной среде, мг/м ³ , не более -метилакрилат -метилметакрилат -стирол -ксилолы (смесь изомеров) -винилацетат -спирт метиловый -спирт бутиловый -фенол -ацетальдегид -толуол	МУК 4.1.620-96 МУК 4.1.025-95 МР № 01.023-2007 МР № 01.023-2007 ГОСТ 22648-77 п.3.6 МР № 01.022-07 п.9 МР № 01.022-07 п.9 МУК 4.1.617-96 п.8 МР № 01.022-2007 МР № 01.023-2007	ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3 Приложение 4 0,010 0,010 0,002 0,200 0,150 0,500 0,100 0,003 0,010 0,600	 не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен не обнаружен
Устойчивость окраски, балл, не менее, к: - стирке - поту - сухому трению	ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83 п. 4 ГОСТ 9733.6-83 п. 4 ГОСТ 9733.27-83 п. 4	ТР ТС 017/2011 ст.5 п. 3 4 4 3	 5 5 4

Перечень используемого оборудования и средств измерений: гигрометр психрометрический ВИТ-2, Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований «Хроматэк-Кристалл 5000», Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915МД, шкаф сушильный стерилизационный СНОЛ-3,5/3, 5-И, Весы лабораторные электронные АХ200, Прибор для испытания тканей на воздухопроницаемость «ТВП-1» (АТЛ-2), фотоэлектрокалориметр КФК-2, Устройство механическое для определения устойчивости окраски материалов к стиркам УОС- 2014, Прибор для испытаний устойчивости окраски текстильных материалов к трению ПТ-4, Комплект устройств и шаблонов для испытания устойчивости окраски, ПОТ -1, Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01, линейка измерительная, термометр.

Исполнители:

Начальник ИЛ ТОО «ТДА СЕРВИС»

М.П.



подпись

Орынтаева А.М.

инициалы, фамилия

подпись

Укан Б.Е.

инициалы, фамилия

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Полная или частичная перепечатки протокола без разрешения Испытательной лаборатории ТОО «ТДА СЕРВИС» запрещена.